

Optogrunť UniPlast PGG

Universalus potinkinis gruntas

- Gerina sukibimą
- Laidus garui
- Mažina paviršiaus įgeriamumą
- Galimybė spalvinti



Produktas

Universalus potinkinis gruntas, naudojamas prieš dedant dekoratyvinius tinkus. Baltos spalvos, spalvinamas pagal tinko atspalvį Color Magic sistema. Gerina sukibimą ir išlygina paviršiaus įgeriamumą. Palengvina dekoratyvinio tinkavimo darbus, laidus garams, neutralaus kvapo.

Sertifikatas ZKP ITB-0012/Z

Atitinka AT-15-3048/2006

Sertifikatas ZKP ITB-0023/Z

Sertifikatas ZKP ITB-0067/Z

Atitinka AT-15-3001/2005

Paskirtis

Tvirtų, švarių, sausų mineralinių paviršių, senų dažų, lygių betoninių paviršių o taip pat gipskartonio plokščių gruntavimui. Puikus pagrindas prieš dekoratyvinius tinkus. Vidaus ir išorės darbams. Sudedamoji visų Optotherm fasadų šiltinimo sistemų dalis.

Darbo eiga

Pašalinkite visus netvirtus ar besilupančius paviršius. Ypač įgeriančius ar dulkėtus paviršius prieš unešant Uniplast gruntuokite giluminiu gruntu Optogrunť AquaForte arba Optogrunť lat. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir aplinkos temperatūros gruntą Uniplast galima skiesti vandeniu iki 10% tūrio. Dengti teptuku arba voleliu. Nenaudoti žemesnėje nei +5°C temperatūroje.

Džiuvimo laikas

Esant +20°C ir sąlyginei oro drėgmei 65% pakartotinas gruntavimas galimas po 12 val. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Esant kitokioms temperatūros ar drėgmės sąlygoms džiuvimo laikas gali kisti.

Šnaudos

Apie 200 - 300 g/m² lygiems paviršiams. Grublėtiems paviršiams išeiga nustatoma bandymo metu. 1 kg grunto su pateikta išeiga pakanka 3,4-5m² gruntuoti.

Įrankių valymas

Įrankiai valomi vandeniu iškart po naudojimo.

Sandėliavimas

Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose pakuotėse sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotės sandariai uždarykite. Grunto sandėliavimo laikotarpis 24 mėnesiai. Nepanaudoto produkto likučius supilkite į kuo mažesnę indą ir sandariai uždarykite, šiuo atveju saugojimo laikas ne ilgesnis 3 mėnesių.

Utilizavimas

Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbami pakartotinai. Išdžiuvusio grunto likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Priežiūra

Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje remiantis normomis.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimui savybėms ar apdirbimui.