

OPTOPLAST MULTICOLOR

Mozaikinis tinkas

- atsparus mechaniniams pažeidimams
- atsparus atmosferos poveikiui
- lengvai dedamas
- 48 spalvų gama



Produktas

Mozaikinis tinkas akrilinių dervų pagrindu Optoplast MultiColor netradicinių spalvų ir paviršių atlikimui. Pasižymi aukštu elastingumu, atsparumu smūgiams ir įbrėžimams. Visiškai atsparus atmosferos poveikiui. Lengvai dedamas, skiedžiamas vandeniu. Atitinka EN 15824:2010

Paskirtis

Tinkas rekomenduojamas naudoti fasadų apdailai: cokoliams, dekoratyviniams elementams, bei intensyviai naudojamose vidaus patalpose: koridoriams, laiptinėms, prieškambariams. Tinkas gali būti dedamas ant tvirtų ir turinčių atitinkamą sukibimą visų mineralinių bei sintetinių pagrindų.

Sąnaudos

3,5-4,0kg/m²

Grūdėtumas

Grūdas 1,8mm

Pagrindo paruošimas

Visas blogai besilaikančias paviršiaus dangas (trupančius tinkus, besilupančius dažus) prieš tai pašalinkite. Esant dideliems paviršiaus nelygumams (5-15mm) išlyginkite lyginamuoju mišiniu Optomur AMT. Jei nelygumai iki 5mm galite išlyginti Optotherm sistemos fasadiniais klijais. Išlygintą paviršių gruntuokite Optogrunto Uniplast. Naujus paviršius rekomenduojama tinkuoti jiems visiškai išdžiuvus, maždaug po 4 savaitių. Nerekomenduojama tinkuoti vietas ilgą laiką būnančias vandenyje.

Naudojimo sąlygos

Tinkas paruoštas naudoti. Prieš tinkavimą rekomenduojama permaišyti rankiniu būdu. Draudžiama tinto maišymui naudoti elektrines maišyklės, vengti putų susidarymo kibiro paviršiuje. Tinkas dedamas grūdo storio sluoksniu, nerūdijančio plieno trintuve, vengiant nelygumų susidarymo. Tinko neužtrinkite. Įrankius plaukite iškart po naudojimo.

Džiuvimo laikas

Apsaugokite paviršius nuo per greito džiuvimo (stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių). Padengtus šią priemone paviršius saugokite nuo kritulių. Esant 20°C temperatūrai ir santykinei oro drėgmei 65% priemonė pilnai išdžiūsta per maždaug 24 val. Aukštesnė drėgmė ir mažesnė temperatūra ilgina paviršiaus džiuvimą. Uždaras patalpas vėdinkite kol nepranyks charakteringas kvapas. Naudojimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C

Sandėliavimas

Saugoti nuo drėgmės ir laikyti sausoje vietoje, originaliose pakuotėse ant palečių. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti. Saugojimo laikas: 24 mėnesiai neatidarytose, originaliose pakuotėse esant didesnei nei +5°C temperatūrai. Nepanaudoto produkto likučius supilkite į kuo mažesnę indą ir sandariai uždarykite, šiuo atveju saugojimo laikas ne ilgiau 3 mėnesių.

Papildoma informacija

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimo savybėms ar apdirbimui.

Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų kaip to reikalauja kokybės kontrolės