

Optosan RissGrunt^{RSG}

Silikatinis įtrūkimus užpildantis gruntas

- Puikus sukibimas su mineraliniais paviršiais
- Itin laidas garams
- Užpildo stabilius įtrūkimus
- Išlygina įgeriamumą ir pagerina sukibimą ant senų mineralinių pagrindų



Produktas

Optosan RissGrund paruoštas naudoti specialus gruntas skysto stiklo pagrindu su specialiais pastos pavidalo užpildais. Baltos spalvos. Gali būti spalvinamas gamykloje. Produktas atitinka EN 15824:2009 KDZ Nr. 059/209/2010 išd.2010.02.26

Paskirtis

Optosan RissGrund skirtas aukšto garo laidumo kontaktinio sluoksnio sukūrimui ant senų skirtingo tipo paviršių prieš galutines dangas tokias kaip tinkas ar dažai. Optosan RissGrund taip naudojamas stabilių paviršiaus deformacinių įtrūkimų užpildymui, renovuojant senus mineralinius pagrindus. Dėl sudėtyje esančių užpildų Optosan RissGrund gali būti naudojamas kaip dekoratyvi lygi arba šiurkšti danga, priklausomai nuo dėjimo būdo bei įrankio.

Naudojimo instrukcija

Optosan RissGrund galima užnešti teptuku, voleliu arba mentele iki 3mm sluoksniu, priklausomai nuo dėjimo būdo gaunamas lygus arba struktūrinis paviršius. Dedant teptuku gruntas skiedžiamas 8-10% vandens. Po pradinio rišimosi gruntą galima šlifuoti. Produktas negali būti naudojamas kaip galutinė danga jo papildomai nehidrofobizavus ar nenudažius.

Optosan RissGrund džiūsta ne tik fiziškai garindamas drėgmę, bet ir chemiškai, reaguodamas su paviršium (silifikacijos proceso metu). Esant dideliai aplinkos drėgmei ir/ar žemai aplinkos temperatūrai džiūvimo procesas gali pailgėti. Gruntas išdžiūsta per maždaug 6 val priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės. Tolimesnis grunto apdirbimas galimas po maždaug 24 valandų. Silifikacijos procesas įprastai trunka 4-5 dienas.

Pagrindas

Optosan RissGrund galima naudoti ant bet kurio tipo mineralinių pagrindų. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, neįšalęs, stabilus, neriebaluotas. Nenaudokite ant organinių paviršių.

Naudojimo temperatūra

Optimalios darbo sąlygos: oro, pagrindo bei produkto temperatūra + 5-25°C. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra gali neigiamai veikti produkto savybes.

Techniniai duomenys

Garų laidumas: V2 (vidutinis)
Vandens laidumas W24: W2 (vidutinis)
Sukibimas: $\geq 1,5$ Mpa
Šiluminės savybės: A10 PS0-0,67 A P90-0,76 W/mK

Sąnaudos

Apie. $0,4 \text{ kg/m}^2$

Pakuotė:

Plastikinis kibiras: 8 kg

Optosan RissGrunt RSG

Sandėliavimas

Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotės sandariai uždarykite. Mišinio sandėliavimo laikotarpis 24 mėnesiai, rekomenduojama sunaudoti per 12 mėnesių. Nepanaudoto produkto likučius supilkite į kuo mažesnį indą ir sandariai uždarykite, šiuo atveju saugojimo laikas ne ilgiau 3 mėnesių.

Utilizacija

Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbami pakartotinai. Išdžiuvusio grunto likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Priežiūra

Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. laboratorijoje remiantis normomis.

Papildoma informacija

Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo galimybių, todėl prieš naudojant rekomenduojame atlikti bandymus. Produkto parametrai gali būti neženkliai keičiami nustatytos klasės ribose, tačiau tai nekeičia produkto savybių ir apdirbimo. Šios informacijos pagrindu negali būti reiškiamos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo.