

Optosan TrassFeinputz SHT

Plonasluoksnis paveldinis tinkas

- **Plastiškas ir puikiai sukimbantis**
- **Didelis garo laidumas**
- **Galimybė gamykloje spalvinti mišinio masę**
- **Sluoksniams nuo 2 iki 12mm**
- **Galimybė armuoti fasado tinkleliu**



Produktas

Optosan TrassFeinputz gamykloje paruoštas tinko mišinys su Reino trasu, mikropluošto, specialių priedų gerinančių mišinio savybes bei frakcionuotų uolienu 0-0,3mm, 0-0,5mm, 0-0,6mm, ir 0-1mm derinys. Spalva "sendinta balta" arba užsakius gamykloje spalvinama mišinio masė. Produktas atitinka EN 998-1:2010, GP CS III, DZ Nr. 198/209/2007 nuo 2007.01.26, Sertifikatas Bau-Zert Ost e.V. Reg.Nr. PL.003.01.M-13

Techniniai duomenys

Grūdėtumas: 0,3mm, 0,5mm, 0,6mm, 1,0mm

Stipris gniūždant $\geq 3,5\text{N/mm}^2$

Stipris lenkiant : apie $1,5\text{N/mm}^2$

Garo laidumas: <15

Kapiliariškumas: W1; $<0,4\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{05})$

Santykinis difuzijos koeficientas: $S_d=0,04\text{m} - 3\text{mm}$

Sluoksnio storis

0,3 nuo 2mm iki 5mm

0,5 nuo 2mm iki 8mm

0,6 nuo 3mm iki 10mm

1,0 nuo 4mm iki 12mm

Paskirtis

Dėl specialios sudėties, aukšto garo laidumo ir elastingumo Optosan TrassFeinputz rekomenduojamas kaip viršutinis tinkas paveldo objektuose. Skirtingos frakcijos leidžia išgauti skirtingas paviršiaus faktūras nuo lygios iki rustikinės. Optosan TrassFeinputz užtikrina itin didelį kibumą tiek ant senų mineralinių tinkų tiek ant paviršių su dispersinių dažų likučiais. Mišinys taip pat gali būti naudojamas kaip remontinis tinkas ant stabilų sutrukinėjusių paviršių su galimybe armuoti tinkleliu. Šiuo atveju sluoksnio storis 5mm.

Naudojimas

Optosan TrassFeinputz 25kg maišo turinį intensyviai išmaišykite 6-6,5 litro švaraus vandens iki plastiškos konsistencijos be grūdelių. Paruoštą skiedinį galima užnešti rankiniu arba mašininu būdu 2-12mm vienu sluoksniu (priklausomai nuo frakcijos). Užneštas mišinys užtrinamas arba šlifuojamas trintuve su veltiniu priklausomai nuo pageidaujamos paviršiaus struktūros. Priklausomai nuo temperatūros bei oro drėgmės darbo laikas gali kisti, vidutinis darbo laikas 2 val. Dedant ant sutrukinėjusių paviršių mišinys dedamas ne mažesniu nei 5mm sluoksniu kartu su armavimo tinkleliu.

Pagrindo paruošimas

Pagrindu mišiniui gali būti bet kokie tvirti seni ir nauji tinkuoti paviršiai, tvirtai besilaikantis dispersiniai dažai. Esant būtinybei paviršius gerai nuvalykite pvz. stipria vandens srove ir nugruntuokite. Silpnesnius paviršius būtina gruntuoti gruntu AquaForte, stipriai ar netolygiai įgeriančius paviršius gruntuokite gruntu Optogrun Flat.

