

Optosan Universalputz

Universalus lyginamasis mišinys

- Šiltinimo plokščių armavimui
- Bet kurių mineralinių ir dažytų dispersiniais dažais paviršių remontui
- Galima užtrinti įprastai arba veltiniu



Produktas

Optosan UniversalPutz gamykliškai paruoštas, sausas, baltas mišinys iš kruopščiai frakcionuotų uolienu iki 1 mm, aukštos kokybės mineralinių rišiklių ir specialių priedų gerinančių apdirbimą ir sukibimą. Pagal EN 998-1:2012, GP CS III; DZ nr EC-465/209/2013 nuo 29-05-2013; Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) nr DOP-PL-1006/13 nuo 01-07-2013 Sertifikatas ZKP Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13 išduotas Bau-Zert

Techniniai duomenys

Atsparumas gniuždant: >5 MPa
Atsparumas lenkiant: > 2 MPa
Garų laidumo koeficientas: <15
Kapiliariškumas: W2

Paskirtis

Optosan UniversalPutz skirtas elastingu, atspariu ir labai laidžiu gams tinkuotų paviršių formavimui remontuojant pastatus, naujoje statyboje bei paveldo objektuose. Tinka senų mineralinių bei tvirtų dispersinių paviršių remontui. Dėl sudėtyje esančio mikropluošto galima naudoti sutrūkinėjusių mineralinių paviršių remontui, jei įtrūkimai sukelti ne konstrukcinėmis mūrijimo klaidomis. Dėl didelio elastingumo ir lipnumo tinka naudoti ant senų išplautų tinkų nuo 2 iki 15mm vienu sluoksniu. Naudojant armavimo tinklelį rekomenduojamas sluoksnis 3-7mm. Gali būti naudojamas kaip pagrindas dekoratyviniams tinkams arba nudažius tarnauti kaip galutinis apdailos sluoksnis.

Naudojimas

Maišo turinį išmaišyti 6-6,5 litro švaraus vandens, elektrinės lėtaeigės arba gravitacinės maišyklės pagalba o taip pat tinkavimo aparatu iki vienyalytės masės. Siekiant pagerinti išsimaišymą sausą mišinį pilkite dalimis nenutrūkstamai maišant. Paruoštas mišinys tinkamas naudoti apie 2 val. Pradėjus stingti draudžiama skiesti vandeniu. Į paruoštą skiedinį draudžiama pilti sausą mišinį siekiant pakeisti konsistenciją. Paviršius po pradinio rišimosi galima apdirbti trintuve su veltiniu, kempine arba polistirenine trintuve. Darbo temperatūra +5°C - +25°C.

Pagrindo paruošimas

Pagrindu mišiniui gali būti bet kokie tvirti, švarūs, neperšalę seni ir nauji tinkuoti paviršiai. Seni dažų sluoksniai bei dulkės turi būti pašalintos. Esant būtinybei paviršius gerai nuvalykite pvz. stipria vandens srove ir nugruntuokite. Silpnesnius paviršius būtina gruntuoti gruntu AquaForte. Ant nestabilių paviršių po gruntavimo atlikite sukibimo bandymą su armavimo tinkleliu.

Sąnaudos

Iš vieno Optosan UniversalPutz maišo išmaišius su vandeniu gaunama apie 19 litrų šviežio skiedinio. Esant vidutiniam 5mm mišinio storiui iš vieno maišo nutinkuosite apie 3,4m² plotą. Jei sluoksnis 10mm maišo pakaks maždaug 1,9m².

