

Optoplast Silcolith sck/scr

Silikoninis fasadinis tinkas "samanėlės" ar "lietučio" struktūros

TECHNINIS PRODUKTO APRAŠYMAS



- Pildoma tūsumtoja tūpsiūšoūš stpyl'ūpsi
- blytū tūsumtoja ųšfūtojaψtψ
- mūnū tū mōtψūšbū t' tū
- ųšpūšūš šōt'ψū
- lengvai apdirbamas



- Produktas** Optoplast Silcolith fasadinis silikoninis tinkas gaminamas "samanėlės" arba "lietučio" struktūros. Skirtas išorės ir vidaus tinkavimui. Gaminamas iš aukščiausios kokybės dervų, todėl patenkins išrankiausių klientų poreikius. Pasižymi ypač dideliu atsparumu vandeniui, uždara tinko mikroporų struktūra neleidžia paviršiuje kauptis nešvarumams. Baltos spalvos arba spalvinamas pagal Color Magic paletę.
- Paskirtis** Tinkuoti galima visus tvirtus mineralinius ar sintetinius paviršius turinčius atitinkama sukibimą. Prieš tinkuojant Optoplast Silcolith pagrindai gruntuojami Optogruno UniPlast arba Optogruno SilcoPlast.
- Išėiga** Grūdo dydis/ sąnaudos
1,5 mm-2,3 kg/m²
2 mm-2,8 kg/m²
3mm - 3,7 kg/m²
- Darbo eiga** Prieš naudojimą tinką būtina permaišyti. Esant būtinybei tinkas skiedžiamas vandeniu iki 5% tūrio. Ant prieš tai gruntuoto paviršiaus tinkas užtepamas nerūdijančio plieno mentele, grūdelių storio sluoksniu ir užtrinamas plastikine trintuve. Trinama apskritais judesiais viena kryptimi. Tinka taip pat galima dėti purškiant. Purškutuko parametrai priklauso nuo naudojamos įrangos. Baigus darbą įrankiai plaunami vandeniu.
- Naudojimo sąlygos** Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti 5-25 °C. Vengti tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta temperatūra gali ženkliai įtakoti džiūvimo laiką ir neigiamai paveikti tinko savybes. Tinkuojama fasadą reikia apsaugoti nuo kritinių temperatūrų, stipraus vėjo, lietaus bei tiesioginių saulės spindulių iki galutinio visų sluoksnių išdžiūvimo, bet ne trumpiau nei pirmas tris paras. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir reikalavimais, pateiktais atskirų produktų aprašymuose. Tinką draudžiama maišyti su kitais priedais išskyrus švarų vandenį ir džiūvimo greitiklį OptoPlast PDA.

Optoplast Silcolith sck/scr

Silikoninis fasadinis tinkas

TECHNINIS PRODUKTO APRAŠYMAS

Džiūvimo laikas	Normaliomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis (+20°C santykinė oro drėgmė 65%) sluoksnio džiūvimas trunka 24 valandas. Žemesnė temperatūra ar didesnė drėgmė ilgina džiūvimo laiką.
Sandėliavimas	Tinkus gabenti ir laikyti originaliose pakuotėse, sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių) aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Tinko sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 24 mėnesiai nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.
Kontrolė	Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų kaip to reikalauja kokybės kontrolės sistemos.
Papildoma informacija	Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimo savybėms ar apdirbimui.
Patvirtinantis dokumentai	Gaminys atitinka: AT-15-3001/2005 ZKP ITB 0067/Z AT-15-4934/2006 ZKP ITB-0023/Z EN 15824:2009 ETA 08/324

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi galima aplinkos sąlygų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinių bandymą.

Vertimas: 2015.04.16