

Optoflex Elastic

Elastingi plytelių klijai

- tinka terasoms ir balkonams
- neslenka, net klijuojant nuo viršaus
- tinka daugeliui plytelių
- ilgas atviras darbo laikas > 30 min.

Produktas

Didelio elastingumo, atsparūs šalčiui keraminių plytelių klijai. Padidinto atsparumo, neslenkantis, prailginto atviro darbo laiko. Tinkami naudoti sumaišius su vandeniu.

Klasė C2 TE.

Paskirtis ir savybės

Keraminių, teraco ir akmens masės plytelių klijavimui:

- ✓ viduje ir išorėje
- ✓ atsparūs šalčiui ir vandeniui bei elastingi
- ✓ sieninėms ir grindų plytelėms
- ✓ šildomoms grindims
- ✓ keraminių, akmens masės, betoninių bei mozaikinių plytelių klijavimui
- ✓ skirti naudoti ant betoninių, anhidritinių, gipskartonio, cementinių - kalkinių ir kitų paviršių balkonuose bei ant cokolių.
- ✓ tinka vidutinio įmirkio vietose, tokiuose kaip cokoliai.

Naudojimo instrukcija:

Maišo turinį išmaišyti 5,5-6 l švaraus vandens išmaišykite lėtai sraigtiniu maišytuvu. Išmaišyti iki vienaalytės plastiškos konsistencijos, po 5 min. pakartotinai permaišyti. Paruoštą mišinį priklausomai nuo aplinkos sąlygų sunaudoti ne vėliau kaip per 3 val. Mišiniui pradėjus stingti draudžiama jį pakartotinai skiesti vandeniu. Taip pat siekiant pakeisti skiedinio konsistenciją draudžiama maišyti su sausu mišiniu ar skiesti vandeniu. Mišinys tepamas dantytąja mentele, dantų dydis parenkamas pagal plytelių matmenis. Nerekomenduojama per kartą tepti didesnio nei 1,5m² paviršiaus ploto. Plytelės klijuojamos tik kol ant skiedinio paviršiaus nesusidarė „plutelė“. Priklijuotas plyteles stipriai prispausti prie paviršiaus, kad visas klijuojamas plytelės paviršiaus plotas pasidengtų klijais. Klijų perteklių nuo plytelių bei iš tarpų tarp jų pašalinkite jam dar nesukietėjus. Šalindami sukietėjusius klijus galite pažeisti plytelių paviršių. Optoflex SuperElastic priklijuotas plyteles galima glaistyti po 24 valandų. Pilnai apkrauti paviršius galima ne anksčiau kaip po 14 dienų. Klijavimo metu temperatūra privalo būti ne žemesnė nei +5°C.

Dėmesio:

Klijai netinkami paviršiaus lyginimui. Esant būtinybei išlyginti paviršius naudokite lyginamąjį mišinį Optomur AMT. Darbo su Optoflex SuperElastic bei džiuvimo metu saugokite paviršius nuo saulės, stipraus vėjo, šalčio ir lietaus. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir reikalavimais.

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas neįšalęs. Seni dažai, dulkės ir kitos sukibimą mažinančios privalo būti pašalintos prieš klijavimą. Gipsinius ir anhidritinius paviršius gruntuokite giluminiu gruntu Optogrun AquaForte. Stipriai dulkančius paviršius gruntuokite įgeriančių paviršių gruntu Optogrun Flat arba giluminiu gruntu Optogrun AquaForte. Nestabilius ir didelius išorės paviršius veikiamus žemų ar aukštų temperatūrų patariama klijuoti OptoFlex SuperElastic. Pagrindo drėgnumas negali viršyti: 2% cementiniams paviršiams, 0,5% gipsiniams ir 1% anhidritiniams paviršiams.

Techniniai duomenys:

Sukibimas

Pradinis: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Panardinus į vandenį: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Po šiluminio sendinimo: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Po užšaldymo-atšaldymo ciklų: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Atviras darbo laikas 30 min.: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Slydimas: $\leq 0,5 \text{ mm}$

Produkto sąnaudos:

Mentelės dantų dydis/sąnaudos

4 mm apie 1,9 kg/m²

6 mm apie 2,6 kg/m²

8 mm apie 3,8 kg/m²

Saugojimas

Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotės sandariai uždarykite. Mišinio sandėliavimo laikotarpis 12 mėnesių

Smulkesnė informacija rasite techniniame aprašyme svetainėje www.frontalis.lt

