razie takiej konieczności należy użyć zaprawy wyrównującej Optomur AMT. Podczas nakładania i wiązania Optoflex SuperElastic należy chronić klejoną powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.

Podłoże
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte, odtłuszczone i wolne od resztek środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować Optogrunt Flat. Podłoża silnie pylące należy zagruntować Optogrunt AquaForte. Na tarasach, podłożach ogrzewanych i chłodzonych zastosować pola dylatacyjne o maksymalnej powierzchni 25 m2 przy zachowaniu stosunku boków nie większym od 1:3. Dylatacje konstrukcyjne należy przenosić na powierzchnię okładzin. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży gipsowych i anhydrytowych oraz 1% CM dla tynków cementowo-wapiennych.

Zużycie/ wydajność
Rozmiar pacy/Zużycie
4 mm ok. 1,9 kg/m^2
6 mm ok. 2,6 kg/m^2
8 mm ok. 3,8 kg/m^2
Z jednego worka Oproflex SuperElastic po dodaniu zalecanej ilości wody uzyskamy ok 20 litrów świeżej zaprawy.

Dostawa
Produkt dostarczany jest w wielowarstwowych workach papierowych po 25 kg.

Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.

Nadzór
Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Wskazówki
Reaguje z wilgocią / wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Stan: 12/02/20

Podane wyżej informacje zostały zestawione na podstawie doświadczeń, zebranych w praktyce i uzyskanych w wyniku starannych prób przeprowadzonych zgodnie z najlepszą wiedzą przez nasze Laboratorium Rozwojowo-Badawcze. Mają one służyć użytkownikowi jako źródło informacji i doradztwa. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i rozmaitość zakresów stosowania, a także sposób wykonania, na które nie mamy wpływu, mają one tylko charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń prawnych. Każdemu użytkownikowi radzimy wykonanie własnych prób przydatności naszego produktu do własnych celów w znanych mu warunkach. Informacja ta traci swą ważność z chwilą ukazanie się nowej.

HUFGARD OPTOLITH
BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40/42
tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50
www.optolith.pl, biuro@optolith.pl

HUFGARD OPTOLITH
CHEMIA BUDOWLANA