

OPTOFLEX SUPERELASTIC

DIDELIO ELASTINGUMO KLIJAI PLYTELĒMS C2TES1

TECHNINIS APRAŠYMAS

- PUIKIAI SUKIMBA SU VISAISS PAVIRŠIAIS
- DIDELIS STIPRUMAS IR ELASTINGUMAS
- PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS
- TINKAMI TERASOMS, BALKONAMS, FASADAMS
- DULKĘJIMĄ MAŽINANTI TECHNOLOGIJA



TECHNINIAI PARAMETRAI

SLUOKSNIO STORIS	2-15 MM
KLASĖ	C2 TE S1
VANDENS KIEKIS: PLASTIŠKAI KONSISTENCIJAI TAKIAI KONSISTENCIJAI	APIE 7,0 – 7,6 L/25KG APIE 7,6 – 8,3 L/25 KG
PRADINIS SUKIBIMAS	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO ĮMIRKIO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO TERMINIO SENDINIMO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO UŽŠALDIMO/ATŠILDIMO CIKLŲ:	≥ 1,0 N/MM ²
PO 30MIN. ATVIRO DARBO.:	≥ 0,5 N/MM ²
ĮŠILGINĖ DEFORMACIJA:	≥ 2,5 MM
ĮŠEIGA: KELNĖS DANTŲ DYDIS/SĄNAUDOS	4 MM APIE 1,9 KG/M ² 6 MM APIE 2,6 KG/M ² 8 MM APIE 3,8 KG/M ² 10 MM APIE 4,5 KG/M ²

PRODUKTAS

Labai aukšto elastinguoju plyteliai klijai visų tipų keraminėms, klinkerio ir akmens masėms plytelėms klijuoti ant mineralinio pagrindo ir gipskartonio plokščių. Rekomenduojama šiais klijais plyteles klijuoti balkonuose, terasose, taip pat ant šildomų grindų. Tinka lauko ir vidaus darbams, atsparūs šalčiui. Padidintas stipris, ilgas atviras darbo laikas, neslenkantys (plyteles galima klijuoti nuo viršaus) C2 TE S1 klasė

PASKIRTIS IR SAVYBĖS

Keraminių, klinkerio, akmens masės, mozaikinių ar betoninių plytelų klijavimui, taip pat didelių dydžių plytelų klijavimui. Tinka klijuoti ant betoninių, anhidritinių, fibrocementinių, gipsinių paviršių kalkinių cementinių ir gipsinių tinkų, balkonuose, terasose ir fasadų šiltinimo sistemoje. Šildomiems ar šildomiems paviršiams nuolat veikiamiems didelių apkrovų. Tinka remonto darbams kai klijuojama ant senų plytelų. Atsparūs nuo -20°C iki +80°C.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas neįšalęs. Seni dažai, dulkės ir kitos sukibimą mažinančios privalo būti pašalintos prieš klijavimą. Gipsinius ir anhidritinius paviršius gruntuokite giluminiu gruntu Optogrunt Flat. Stipriai dulkantieji paviršiai gruntuokite įgeriančiu paviršiu gruntu Optogrunt Flat arba giluminiu gruntu Optogrunt AquaForte. Pagrindo drėgnumas negali viršyti: 3% cementiniams paviršiams, 1% gipsiniams ir 0,5% anhidritiniams paviršiams.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Maišo turinį išmaišyti 5,0-5,5 l švaraus vandens išmaišykite lėtaeigiu sraigtiniu maišytuvu. Išmaišyti iki vienalytės plastiškos konsistencijos, po 5 min. pakartotinai permaišyti. Paruoštą mišinį priklausomai nuo aplinkos sąlygų sunaudoti ne vėliau kaip per 3 val. Mišiniui pradėjus stingti draudžiama ji pakartotinai skiesti vandeniu. Taip pat siekiant pakeisti skiedinio konsistencija draudžiama maišyti su sausu mišiniu ar skiesti vandeniu. Mišinys tepamas dantytaja mentele, dantų dydis parenkamas pagal plytelų matmenis. Nerekomenduojama per kartą tepti didesnio nei 1,5m² paviršiaus ploto. Plytelės klijuojamos tik kol ant skiedinio paviršiaus nesusidarė „plutelė“. Priklijuotas plyteles stipriai prispausti prie paviršiaus, kad visas klijuojamas plytelės paviršiaus plotas pasidengtų klijais. Klijų perteklių nuo plytelų bei iš tarpu tarp jų pašalinkite jam dar nesukietėjus. Šalindami sukietėjusius klijus galite pažeisti plytelį paviršiu. Optoflex SuperElastic priklijuotas plyteles galima glaistyti po 24 valandų. Pilnai apkrauti paviršius galima ne anksčiau kaip po 14 dienų. Klijavimo metu temperatūra privalo būti ne žemesnė nei +5°C.

OPTOFLEX SUPERELASTIC

DIDELIO ELASTINGUMO KLIJAI PLYTELĖMS C2TES1

TECHNINIS APRAŠYMAS

DĖMESIO

Klijai netinkami paviršiaus lyginimui. Esant būtinybei išlyginti paviršius naudokite lyginamajį mišinį Optomur AMT. Darbo su Optoflex SuperElastic, bei džiuvimo metu saugokite paviršius nuo saulės, stipraus vėjo, šalčio ir lietaus. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisykliemis ir reikalavimais.

NAUDΟJIMO SĄLYGOS

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiuvimo metu turi būti 5-25 °C Vengti tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta temperatūra gali ženkliai įtakoti džiuvimo laiką ir neigiamai paveikti mišinio savybes.

DŽIUVIMAS

Esant normalioms oro sąlygomis glaistytį galima po maždaug 24 valandų. Pilnai apkrauti paviršius galima po 14 parų.

SAUČOJIMAS

Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje, ne žemesnėje nei +5 °C temperatūroje (geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Mišinio sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant pakuočių nurodytos pagaminimo datos.

PERDIRBIMAS

Tuščius maišus galima pakartotinai perdirbti.

SAUGUMO PRIEMONĖS

Dirginantis preparatas – turi cemento. Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniskai diriginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Nejvkępti dulkių. Patekus į akis tuo pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui apsaugoti. Patekus į akis nedelsiant kreiptis į gydytoją.

KONTROLĖ

Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų, kaip to reikalauja kokybės kontrolės sistemos.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šią techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimo savybėms ar apdirbimui.