

OPTOFLEX SUPERELASTIC EASY

LABAI ELASTINGI GELINIAI KLIJAI PLYTELĖMS

TECHNINIS APRAŠYMAS

- NAUJAUSIA GELINĖ TECHNOLOGIJA
- PLAČIOS KONSISTENCIJOS KEITIMO RIBOS
- TINKAMI SUDĖTINGIEMS PAVIRŠIAMS
- TINKAMI TERASOMS, BALKONAMS, FASADAMS
- DULKĖJIMĄ MAŽINANTI TECHNOLOGIJA



TECHNINIAI PARAMETRAI

SLUOKSNIO STORIS	2-15 MM
KLASĖ	C2 TE S1
VANDENS KIEKIS: PLASTIŠKAI KONSISTENCIJAI TAKIAI KONSISTENCIJAI	APIE 7,0 – 7,6 L/25KG APIE 7,6 – 8,3 L/25 KG
PRADINIS SUKIBIMAS	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO ĮMIRKIO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO TERMINIO SENDINIMO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO UŽŠALDIMO/ATŠILDIMO CIKLŲ:	≥ 1,0 N/MM ²
PO 30MIN. ATVIRO DARBO :	≥ 0,5 N/MM ²
IŠILGINĖ DEFORMACIJA:	≥ 2,5 MM
IŠEIGA: KELNĖS DANTŲ DYDIS/SĄNAUDOS	4 MM APIE 1,9 KG/M ² 6 MM APIE 2,6 KG/M ² 8 MM APIE 3,8 KG/M ² 10 MM APIE 4,5 KG/M ² 15 MM APIE 7,0 KG/M ²

PRODUKTAS

Optoflex SuperElastic Easy sausas klijų mišinys pagamintas cemento ir kvarcinio smėlio pagrindu praturtintas cheminiais priedais, paruošiamas sumaišius su vandeniu. Mišinyje naudojami specialūs priedai leidžiantis reguliuoti vandens kiekį reikalingą mišinio paruošimui ir tokiu būdu keisti mišinio konsistenciją. Klijai puikiai tinka klijuoti ant vertikalių paviršių net didelio formato plyteles 60x60 cm nuo viršaus, be slinkimo rizikos. Klijų konsistenciją galima keisti į taktą tiesiog padidinant vandens, reikalingo skiedimui kiekį. Klijų sudedamosios dalys parinktos taip, kad net paruošus tokios konsistencijos, stabiliai palaiko plytelių lygį.

PASKIRTIS IR SAVYBĖS

Visų tipų keraminių, akmens masės, klinkerio, natūralaus akmens, konglomeratų arba stiklo plytelių klijavimui:

- viduje ir išorėje
- sienoms ir grindims
- atsparūs šalčiui ir elastingi
- atsparūs vandeniui ir šalčiui
- tinkami cokolio srityje
- visų tipų keraminių, mozaikinių, betoninių plytelių klijavimui ant vertikalių ir horizontalių paviršių.
- tinkami klijuoti ant betoninių, anhidritinių, gipskartonio, tinkuotų kalkiniais ar gipsiniais tinkais paviršių, balkonuose, terasose ir ant fasadų.
- šildomiems ir šaldomiems paviršiams
- tinkami paviršiams su didele temperatūros kaita
- senų paviršių remontui, kai plytelės klijuojamos ant senų plytelių
- atsparūs temperatūrai nuo -20°C iki +80°C

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas neįšalęs. Seni dažai, dulksės ir kitos sukibimą mažinančios privalo būti pašalintos prieš klijavimą. Gipsinius ir anhidritinius paviršius gruntuokite giluminiu gruntu Optogrun Flat. Stipriai dulkančius paviršius gruntuokite įgeriančių paviršių gruntu Optogrun Flat arba giluminiu gruntu Optogrun AquaForte. Pagrindo drėgnumas negali viršyti: 3% cementiniams paviršiams, 1% gipsiniams ir 0,5% anhidritiniams paviršiams.

