

# OPTOGRUNT UNIPLAST

UNIVERSALUS POTINKINIS GRUNTAS

## TECHNINIS APRAŠYMAS

- GERINA TINKO SUKIBIMĄ
- PALENGVINA TINKO UŽNEŠIMĄ
- SAUGO NUO DĒMIŲ ATSIRADIMO
- PUIKIAI DENGIA
- SPALVINAMAS
- MAŽINA PAVIRŠIAUS ĮGERIAMUMĄ



### TECHNINIAI PARAMETRAI

Tankis	apie 1,5g/cm <sup>3</sup>
Ph reakcija	8,5
Sąnaudos	0,2-0,3kg/m <sup>2</sup>
Džiuvimo laikas	apie 12 valandų
Arnavimo mišinio džiuvimo laikas prieš gruntavimą	72 valandas
Galiojimo terminas	24 mėnesiai
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Tinkamumas	išorės ir vidaus darbams
Pakuotė	kibirai 8kg ir 15kg

### PRODUKTAS

Universalus potinkinis gruntas, naudojamas prieš dedant dekoratyvinius tinkus. Baltos spalvos, spalvinamas pagal tinko atspalvį Color Magic sistema. Gerina sukibimą ir išlygina paviršiaus įgerštį. Palengvina dekoratyvinio tinkavimo darbus, laidus garams, neutralaus kvapo, skiedžiamas vandeniu.

### SAVYBĖS

Sumažina ir išlygina pagrindo įgerštį. Sudėtyje neturi organinių skiediklių. Palengvina dekoratyvių tinkų užnešimą ir ženkliai padidina tinko sukibimą su pagrindu dėka sukuriamo šiurkštaus paviršiaus. Atsparus atmosferos poveikiui. Skirtas pagrindo paruošimui prieš užnešant silikoninius, silikatinius ir akrilinius tinkus. Dėl pagrindo įgerties suvienodinimo mažeja tinko išeiga, palengvinamas tinko struktūros užtrinimas. Gruntas nuspalvintas tinko spalva mažina pagrindo persišvietimo galimybę

### PASKIRTIS

Skirtas tvirtų, švarių, sausų mineralinių paviršių, senų dažų, lygių betoninių paviršių o taip pat gipskartonio plokščių gruntavimui. Puikus pagrindas prieš dekoratyvinius tinkus. Vidaus ir išorės darbams. Sudedamoji visų Optotherm fasadų šiltinimo sistemų dalis.

### DARBŲ EIGA

Pašalinkite visus netvirtus ar besilupanius paviršius. Ypač įgeriančius ar dulkėtus paviršius prieš unešant Uniplast gruntuokite giluminiu gruntu Optogrunt AquaForte arba Optogrunt Flat. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir aplinkos temperaturos gruntu Uniplast galima skiesti vandeniui iki 10% tūrio. Dengti teptuku arba voletiu. Nenaudoti žemesnėje nei +5°C temperatūroje.

### SĀNAUDOS

Apie 200 - 300 g/m<sup>2</sup> lygiems paviršiams. Grublėtiems paviršiams išeiga nustatoma bandymo metu. 1 kg grunto su pateikta išeiga pakanka 3,4-5m<sup>2</sup> gruntuoti.

### SANDÉLIAVIMAS

Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose pakuotėse sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotes sandariai uždarykite. Grunto sandéliavimo laikotarpis 24 mėnesiai. Nepanaudoto produkto likučius supilkite į kuo mažesnį indą ir sandariai uždarykite, šiuo atveju saugojimo laikas ne ilgesnis 3 mėnesių.

### UTILIZAVIMAS

Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbami pakartotinai. Išdžiuvusio grunto likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

### PRIEŽŪRA

Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje remiantis normomis.

PATEIKTA INFORMACIJA YRA PAGRINDINIAI GAMINIO NAUDOJIMO NURODYMAI IR NEATLEIDŽIA NUO PAREIGOS DARBUS ATLIKI LAIKANTIS STATYBOS IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ. IŠDAVUS ŠĮ TECHNINĮ LAPĄ, ANKSTESNI NETENKA GALIOS. GAMINIO PARAMETRAI GALI NEŽYMAI KISTI, TAČIAU NETURĖS ĮTAKOS NAUDOJIMO SAVYBĖMS AR APDIRBIMUI.

**OPTOLITH®**  
Professionelle Bauprodukte