

MIX II

Klijai putplasčio plokščių klijavimui ir armavimui

- baltajam ir pilkajam polistirenui
- sparčiai įgauna tvirumą
- ilgas apdirbimo laikas
- sustiprintas mikropluoštu



PASKIRTIS

Klijai naudojami putplasčio polistireno plokščių klijavimui ir stiklo pluošto tinkleliu sutvirtinto sluoksnio ant pastatų išorinių sienų sudarymui, naudojant baltąjį arba grafitinį polistireną. Mišinys gali būti naudojamas klijuoti izoliacines plokštes prie betono, keraminių ir silikatinių plytų ar blokelių, prie sienų iš lengvojo betono, keramzitinių ir aktytojo betono blokelių su neapdorotais ir tinkuotais paviršiais arba dažų dangomis. Produktas neturėtų būti naudojamas ekstruzinio polistireno klijavimui ir šiluminės izoliacijos klijavimui ant bituminių pagrindų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti pakankamai tvirtas ir lygus, švarus nuo dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus ir riebalų, vaško, aliejinių dažų likučių, silpnai besilaikančių emulsinių dažų fragmentų ir kt. Didesni nelygumai ir ertmės turėtų būti užpildyti, o pažeisti ir silpnai besilaikantis tinkai turi būti pašalinti. Stipriai įgeriančius arba sumažinto sukibimo paviršius gruntuokite naudodami „Feidal Grunt GF“. Klijuojant ant sunkiai valomo ir nestabilaus paviršiaus, rekomenduojama atlikti sukibimo testą, kurį sudaro trijų polistireno (5 cm x 5 cm) pavyzdžių klijavimas ir sukibimo patikrinimas po 3 parų. Pagrindas gali būti laikomas pakankamai stipriu, jei atplėšimo metu įplyšimas įvyksta polistireno sluoksnyje.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Maišo turinį supilkite į indą su vandeniu, išlaikydami proporciją: 5-6 litrai vandens 25 kg mišinio. Sumaišykite naudodami lėtai eigę maišyklę, kol gausite vienalytę, plastišką konsistenciją. Skiedinys paruoštas naudoti maždaug po 5 minučių pakartotinai permaišius.

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS

Jei paviršius yra lygus, visą polistireno plokštės vidinį paviršių padenkite klijais 15 mm mentele. Jei klijuojate ant nelygaus paviršiaus, plokštės perimetrą padenkite 3 cm atstumu nuo krašto 3 ÷ 8 cm pločio klijų juostomis, o likusiame paviršiuje užtepkite 6 ÷ 8 delno dydžio taškus, kurių skersmuo apie 8 cm. Klijais padengtą plokštę nedelsiant priklijuokite prie pagrindo ir sulyginkite su gretimomis plokštėmis. Įsitikinkite, kad klijai neužpildo tarpo tarp plokščių. Įrengus cokolinį profilį, plokštės pradedamos klijuoti nuo apatinės pastato dalies kampo. Putų putplasčio plokštės turi būti klijuojamos taip, kad klijai padengtų

bent 40% jo paviršiaus. Putplasčio plokščių tvirtinimas smeigėmis gali būti atliekamas tik po to, kai klizai visiškai išdžiūsta, tam kad plokštės neatsiklijuotų nuo pagrindo. Rekomenduojama naudoti 5 kaiščius 1 m², jei projekte nenumatyta kitaip. Tolesni darbai (plokščių šlifavimas ir valymas, bei armavimas) gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 3 dienų po šilumos izoliacijos plokščių klizavimo. Draudžiama atlikti darbus kritulių metu, pučiant stipriam vėjui, saulėkaitoje, be specialių pastolių uždengimų ribojančių oro sąlygų įtaką. Klizaudami pilkajį polistireną, būtina naudoti pastolių uždengimus, nepaisant vyraujančių oro sąlygų.

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS

Prieš armavimo sluoksnio įrengimą reikėtų nušlifuoti putplasčio polistireno plokščių paviršiaus nelygumus. Tada ant priklijuotų polistireno plokščių paviršiaus ištisiniu maždaug 3 mm storio sluoksniu, pradedant nuo sienos viršaus, tepkite Feidal MIX II mišinį vertikaliomis armavimo tinklelio pločio juostomis. Įplukdykite armavimo tinklelį į mišinį, stumdami jį mentele. Tinklas turėtų būti įtemptas ir visiškai padengtas klizais. Armuoto sluoksnio, turinčio vieną tinklelį, storis turėtų būti 3–4 mm. Armavimo tinklo juostos turi būti dedamos su 10 cm persidengimu. Norėdami padidinti atsparumą pastato kampuose ir durų bei langų apvadų kampuose, prieš įdėdami tinklelį, klizaukite specialias kampines juosteles. Tais atvejais, kai juostos su tinkleliu jau buvo panaudotos, šių kampų pakartotinai apsaugoti nereikia, kad tinkavimo metu nebūtų matomas sustorėjimas. Taip pat rekomenduojama išpjauti plokštumos tinklelį maždaug 2 ÷ 3 cm atstumu nuo kampo taip, kad kartu su tinkleliu kampe jis sudarytų vienodą paviršių. Sienų paviršiai vertikalių ir horizontalių langų ir durų kampų sankryžoje turėtų būti sustiprinti, papildomai klizuojant įstrižines tinklo juosteles. Norėdami užbaigti horizontalius langų, durų, balkonų ir kt. kraštus, naudokite nulašėjimo profilius. Draudžiama atlikti darbus kritulių metu, pučiant stipriam vėjui, saulėkaitoje, be specialių pastolių uždengimų, ribojančių oro sąlygų įtaką. Klizaudami pilkajį polistireną, būtina naudoti pastolių uždengimus, nepaisant vyraujančių oro sąlygų. Dėl netinkamo armavimo sluoksnio įrengimo sumažėja šiltinimo sistemos tarnavimo laikas.

SĄNAUDOS

Priklausomai nuo dengimo būdo ir sluoksnio storio, sąnaudos svyruoja nuo 4 kg iki 5 kg / m² plokščių priklijavimui, ir nuo 3,5 kg iki 4,5 kg / m², kai armuojamas tinklelis. Iškart po darbo, naudotus įrankius reikia nuplauti švari vandeniu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Produkto sudėtyje yra cemento ir vyksta šarminė reakcija. Patekus į akis, gerai nuplaukite švari vandeniu ir susisieki su gydytoju.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Saugojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, saugoti nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Gaminio sukietėjimas yra netinkamo laikymo rezultatas. Galima gabenti bet kuria transporto priemone, ne žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje. Netaikomi ADR reglamentai.

TECHNINIAI DUOMENIS

Mišinio proporcijos	4,5-5,5 litrai vandens/25kg mišinio
Darbo temperatūra	nuo + 5°C iki + 25°C kai santykinė drėgmė mažesnė nei 80%
Atviro darbo laikas	1h
Rišimosi laikas	24h
Sąnaudos	4-5 kg/m ²
Grūdėtumas	0,1-0,5 mm
Sukibimas su izoliacine plokšte	≥ 0,08 MPa
Sukibimas su pagrindu	≥ 0,25 MPa
Galimybė dengti vėlesnius sluoksnius	3 dienos (priklausomai nuo pagrindo temperatūros, drėgmės ir pagrindo įgerties)

PAKUOTĖ

Vienetinė: 25 kg popieriniai maišai. Antrinė: 48 vnt. X 25 kg padėklas = 1200 kg „Feidal Polska Sp. yra atsakingas už tinkamą gaminio kokybę, tačiau tai nedaro įtakos gaminių naudojimui priešingai nei jų paskirtis ir techninės rekomendacijos. Pateikta informacija yra teikiama sąžiningai ir atsižvelgiant į naujausias žinias. Ši informacija negali pakeisti esminio statybų proceso dalyvių paruošimo ir sveikatos, saugos taisyklių bei statybų taisyklių laikymosi. Kilus abejonėms, susisieki su techniniu atstovu arba atlikite atitinkamus bandymus.

versija 2019/04