Optomur **Calith Finish**

SMULKUS KALKINIS GLAISTAS

TECHNINIS APRAŠYMAS

*** Lengvai apdirbamas**
*** Gerina patalpų mikroklimatą**
*** Skaisčiai baltas**

Techniniai parametrai

Sluoksnio storis:	1-3 mm
Klasė:	GP CS II
Grūdėtumas:	iki 0,1 mm
Atsparumas gniūždymui:	apie 2,5 MPa
Vandens garų laidumo koeficientas μ:	< 15
Kapiliariškumas:	W1
Sąnaudos:	1,1 kg/mm/m^2

Produktas

Optomur Calith Finish - sausas pramoniniu būdu paruoštas glaistas baltų kalkių ir karbonatinių užpildų pagrindu. Skirtas galutiniam vidaus patalpų glaistymui prieš dažymą. Savo savybių dėka puikiai tinka galutiniam glaistymui prieš dažant Optomal Mineralin, kaip sudedamoji sistemos " Sveikos sienos" dalis. Skirtas nutinkuotų kalkiniais tinkais (pvz. Optomur Calith, Optomur Calith Light) arba kalkiniais cementiniais tinkais (pvz. Optomur Muralith, Optomur Muralith Light) sienų ir lubų glaistymui.

Paskirtis

Optomur Calith Finish labai plastiškas ir lengvai šlifuojamas glaistas. Puikiai sukimba su visais mineraliniais paviršiais, todėl tinka ne tik naujų, bet ir senų (atitinkamai paruoštų ir nuvalytų) paviršių glaistymui. Dėl skaisčiai baltos Optomur Calith Finish spalvos mažėja reikalingų dažymo sluoksnių kiekis. Dažai nuo glaisto paviršiaus neatsisluoksniuoja, kaip neretai pasitaiko nudažius gipsinius glaistus. Puikiai tinka dažyti įvairių tipų dažais: emulsiniais, silikatiniais ar aliejiniais. Glaistas Calith Finish puikiai tinka glaistyti kalkinius ar kalkinius cementinius tinkus, nes garo laidumu labai artimas šiems tinkams. Optomur Calith Finish - tai sudedamoji sistemos "Sveikos sienos" sukuriančios puiku patalpų mikroklimatą dalis.

Rišamosios medžiagos

Gesintos kalkės, portlando cementas ir nedidelis kiekis organinių stabilizatorių

Naudojimas

20kg maišo turinį išmaišykite 8,5l švaraus vandens lėtaeigės maišyklės pagalba. Maišykite iki vienalytės masės be grūdelių. Mišinį ant glaistomų paviršių užneškite lygia glaistykle. Vieno sluoksnio storis ne daugiau 3mm.

Naudojimo temperatūra

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti 5-25 °C Vengti tiesioginių saulės spindulių pirmas 24val. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta temperatūra gali ženkliai įtakoti džiuvimo laiką ir neigiamai paveikti mišinio savybes

Optomur **Calith Finish**

SMULKUS KALKINIS GLAISTAS

TECHNINIS APRAŠYMAS

Pagrindo paruošimas	Paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Prieš užnešant nuo paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, riebalines ir tepalines dėmes ir kitus nešvarumus bei silpnai besilaikančias dalis. Visus mineralinius paviršius (tinkus, betoninius paviršius, cementinius mišinius) rekomenduojama gruntuoti giluminiu gruntu AquaForte. Didelius paviršiaus nelygumus ar pažeidimus sienose (įtrūkimus, ištrupėjimus, skyles) užpildykite, kad išlaikyti kuo tolygesnį glaisto sluoksnį.
Džiuvimo laikas	Normaliomis drėgmės ir temperatūros salygomis 1mm sluoksnio džiūvimas trunka 24 valandas. Didelė oro drėgmė bei žema temperatūra prailgina džiuvimo laiką.
Sandėliavimas	Glaistą gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių) aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 24 mėnesiai nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.
Utilizavimas	Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbti pakartotinai. Išdžiuvusio mišinio likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.
Priežiūra	Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje remiantis normomis.
Papildoma informacija	Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo galimybių, todėl prieš naudojant rekomenduojame atlikti bandymus. Produkto parametrai gali būti neženkliai keičiami nustatytos klasės ribose, tačiau tai nekeičia produkto savybių ir apdirbimo. Šios informacijos pagrindu negali būti reiškiamos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo.
Išduoti liudijimai	Produktas atitinka EN 998-1:2012, GP CS II, Sertifikatas ZKP BAU-ZERT Ost e.V, Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13 išduotas BAU-ZERT Ost e. V.instituto Bauprodukte Überwachungs- und Zertifzierungsverband Ost. Eksploatacinių savybių deklaracija nr DOP-PL-1134/13 Papildoma informacija apie produktą: www.frontalis.lt; produkto identifikavimo kodas: Optomur Calith Finish

Versija: 2015.04.22