



Silikoniniai vidaus dažai

- Puikiai dengiantys
- Atsparūs nešvarumams
- Neutralaus kvapo
- Laidūs garui

Produktas

Optomal Aquasil tai paruošti naudoti matiniai, balti dažai, sintetinių dervų dispersijos praturtintos silikonu pagrindu. Dažai atsparūs vandeniui, puikiai dengia, gerai sukimba su paviršiumi, neutralaus kvapo. Skiedžiami vandeniui. Atitinka EN 13300:2002.

Paskirtis

Optomal Aquasil tai dispersiniai dažai pasižymintys tolygiu ir nepriekaištingu paviršių padengimu. Skirti vidaus paviršių dažymui tokių kaip gipskartonio plokščių, kalkinių, kalkinių cementinių ir gipsinių tinkų. Ypač rekomenduojami didelių lygių paviršių dažymui, apšviestų kryptiniu apšvietimu ar šviesa nuo lango. Dažyti paviršiai yra vienalyčiai, matiniai, be dažymo įrankių žymių.

Techniniai parametrai

Atsparumo drėgnam valymui klasė II
Kontrasto koeficientas: klasė 1/7m2
Grūdėtumas: smulkus <100µm
Blizgumas: giliai matinis

Darbo eiga

Paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas. Stipriai ir netolygiai įgeriančius paviršius gruntuokite silikoniniu gruntu Optogrunto SilcoForte arba giluminiu gruntu Optogrunto AquaForte. Po mažiausiai 4-6 val. užneškite galutini neskiestų arba skiestų maks. 10% dažų Optomal Aquasil sluoksnį. Paruoštus paviršius galima dažyti voleliu, teptuku arba purškiant (purškšti beoriu būdu, prieš tai permaišius ir perkošus). Nenaudokite žemesnėje nei +5°C temperatūroje.

Džiuvimas

Esant +20°C ir santykinėi oro drėgmei 65% paviršius galima pakartotinai dažyti po maždaug 4-6 valandų. Visiškai išdžiūsta po 24 valandų. Esant kitokioms nei nurodyta aplinkos sąlygoms džiuvimo laikas gali kisti. Dėmesio! Nedažykite tiesioginės saulės spindulių veikiamus paviršius ar esant skersvėjui. Siekiant išsaugoti dažų savybes nemaišykite su kitokiais nei nurodyta produktais. Gretimus paviršius (plyteles, langus, palanges) apsaugokite nuo aptaškymo.

Sąnaudos

Apie 150 ml/m² vienam sluoksniui esant lygiam paviršiui. Išeiga dažant šiurkščius paviršius nustatoma atliekant bandymą. Remiantis išeiga dažant lygius paviršius 1 litro dažų pakanka maždaug 8 m² nudažyti vienu sluoksniu. Nelygiems paviršiams atitinkamai daugiau.

Įrankių valymas

Vandeniui iškart po naudojimo

Pakuotės

Kibiras 2,5 l, 5,0 l arba 10,0 l

Sandėliavimas

Saugoti nuo drėgmės ir šalčio, geriausiai originaliose pakuotėse, ant palečių. Pradarytas pakuotes sandariai uždarykite. Neatidarius indo dažų galiojimo laikas 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos nurodytos ant pakuotės. Produkto likučius rekomenduojama perpilti į kuo mažesnę indą, šiuo atveju saugojimo laikas sutrumpėja iki 3 mėnesių.

Utilizavimas

Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbti pakartotinai. Išdžiuvusių dažų likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Kokybės kontrolė

Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje remiantis normomis.

Papildoma informacija

Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo galimybių, todėl prieš naudojant rekomenduojame atlikti bandymus. Produkto parametrai gali būti neženkliai keičiami nustatytos klasės ribose, tačiau tai nekeičia produkto savybių ir apdirbimo. Šios informacijos pagrindu negali būti reiškiamos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi galima aplinkos sąlygų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.