

OPTOPLAST ACRYLITH

- Aukšto elastingumo
- Sustiprintas mikropluoštu
- "Samanėlės" arba "lietučio" struktūra
- Apsaugotas priešpelėsiniais priedais
- Lengvai dedamas



Produktas

Optoplast Acrylith - tai akrilinis fasadinis tinkas, gaminamas "samanėlės" arba "lietučio" struktūros, pasižymi dideliu elastingumu, atsparumu smūgiams ir įbrėžimams. Tinkas apsaugotas biocidiniais priedais nuo dumblių ir grybelio, veikiamas neigiamų atmosferos veiksnių nekeičia savo savybių. Siūlome baltos spalvos arba spalvos pasirinktos iš „Color Magic“ paletės. Tinkas sudėtinė Opto**therm** fasadų šiltinimo sistemos dalis.

Paskirtis

Tinkuoti galima visus tvirtus mineralinius ar sintetinius paviršius turinčius atitinkama sukibimą. Prieš tinkuojant Optoplast Acrylith pagrindai gruntuojami Optogrunt UniPlast.

Sąnaudos

Grūdo dydis/ sąnaudos

1,5mm-2,3kg/m²

2,0mm-2,8 kg/m²

3,0mm-3,7 kg/m²

Darbo eiga

Prieš naudojimą tinką būtina permaišyti. Esant būtinybei tinkas skiedžiamas vandeniu iki 5% tūrio. Ant prieš tai gruntuoto paviršiaus tinkas užtepamas nerūdijančio plieno mentele, grūdelių storio sluoksniu ir užtrinamas plastikine trintuve. Trinama apskritais judesiais viena kryptimi. Tinka taip pat galima dėti purškiant. Puršktuvo parametrai priklauso nuo naudojamos įrangos. Baigus darbą įrankiai plaunami vandeniu.

Džiuvimo laikas

Normaliomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis (+20°C santykinė oro drėgmė 65%) sluoksniu džiūvimas trunka 24 valandas. Žemesnė temperatūra ar didesnė drėgmė ilgina džiuvimo laiką.

Sandėliavimas

Tinkus gabenti ir laikyti originaliose pakuotėse, sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių) aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Tinko sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 24 mėnesiai nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

Papildoma informacija

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimui savybėms ar apdirbimui.

Gamybos kontrolė

Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų kaip to reikalauja kokybės kontrolės sistemos.