

PROTECT COLOR

spalvinantis ir atnaujinantis impregnantas
trinkelėms



Savybės ir taikymas

Vienkomponentis greitai džiūstantis dažantis impregnantas, skirtas dažyti, atnaujinti spalvą bei remontuoti grindinio trinkelės bei kitus absorbuojančius mineralinius paviršius, tokius kaip betono gaminiai ir klinkerio plytos. Impregnatas turi vandenį atstumiančių savybių. Skirtas išoriniam naudojimui. Atsparus atmosferos ir mechaniniams veiksniams bei apkrovoms.

Privalumai

- estetiškai išvaizda
- ryškios spalvos
- puikiai saugo trinkelės nuo oro sąlygų
- atsparus nešvarumams ir riebalinėms dėmėms
- paviršiaus hidrofobiškumas
- greitai įgauna atsparumą vandeniui
- neprikaištinga saugo ir atnaujina
- lengvai valomas

Pagrindo paruošimas

Naudotus ir anksčiau nedažytus pagrindus reikia nuvalyti nuo visų tepalinių dėmių ir dulkių. Tinkamai neišvalius sumažėja dangos sukibimas su pagrindu.

Betoniniai paviršiai dažomi po mažiausiai 1 mėnesio brandinimo.

Paviršiai turi būti švarūs, be pažeidimų ir įtrūkimų, bei taip vadinamo cemento pienelio. Impregnuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi, be riebalų, aliejaus, dulkių ir nešvarumų.

Impregnavimo metu produkto, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo + 10 ° C iki + 25 ° C.

Impregnavimo metodai:

- purškiant beoriu būdu
- teptuku
- voleliu

Impregnantas tiekiamas paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti. Prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite, kad spalva būtų vienalytė.

Naudojimo būdas:

- Naudoti ir nedažyti pagrindai turi būti išvalyti nuo visų alyvų ir dulkių. Tinkamai neišvalius sumažėja dangos sukibimas su pagrindu.
- Betoniniai paviršiai dažomi po mažiausiai 1 mėnesio brandinimo. Paviršiai turi būti švarūs, be pažeidimų ir įtrūkimų, bei taip vadinamo cemento pienelio.
- Impregnuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi, be riebalų, aliejaus, dulkių ir nešvarumų.
- Sekantis sluoksnis dedamas po to, kai ankstesnis sluoksnis yra gerai išdžiūvęs. Paviršius paruoštas naudoti maždaug po 24h (visiškai išdžiūvęs).
- Impregnavimo metu produkto, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo + 10 ° C iki + 25 ° C.

DĖMESIO !!!

Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir kt.), pagrindo reakcija į preparatą turėtų būti patikrinta nematomoje vietoje.

Sąlygos dažymo ir džiuvimo metu:

- minimali pagrindo temperatūra: virš 5°C santykinė oro drėgmė maksimaliai 60%
- pagrindo temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C
- produkto temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C
- aplinkos temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C

Sąnaudos

Vieno sluoksnio impregnavimo sąnaudos: 1 l pakanka maždaug 10 m² įprastos įgerties paviršiaus.

Realus sunaudojimas priklauso nuo impregnuojamos medžiagos, jos įgerties ir struktūros, o taip pat nuo dengimo būdo.

Saugojimas:

Saugokite ir gabenkite sausoje ir šešėlinėje vietoje, uždarytoje originalioje taroje, nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūroje.

Galiojimo terminas

Preparatą reikia suvartoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodamiesi gaminiu, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias gaminio naudojimo sąlygas. Kilus abejonėms, prieš pradėdami dirbti su gaminiu, susisieki su gamintojo techninių konsultacijų skyriumi.

Aukščiau pateikta informacija negali būti laikoma išsamia. Ši informacija pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi ir atitinka mūsų geriausią patirtį. Kaip gamintojas, mes negalime stebėti gaminio laikymo ir naudojimo sąlygų, taip pat daugelio veiksnių, turinčių įtakos galutiniam vartojimo efektui.

Mes neatsakome už jokių nuostolių, atsirandančių naudojant produktą priešingai nei nurodyta instrukcijose arba netinkamais tikslais. Gamintojas pasilieka teisę keisti instrukcijas be išankstinio įspėjimo.

Techniniai duomenis

Džiuvimo laikas (esant 20 ° C): 1 laipsnis (nelimpa dulksės), min	10
3 laipsnis, min	20
6 laipsnis, min	30
V.O.C paruoštame naudoti produkte (± 20), g / l	750
Tankis	0,95 g / cm ³ (±0,05)
Rekomenduojamas sluoksniu kiekis	1-2
Sąnaudos 1 sluoksniui	1 litro pakanka 10m ²
Spalvos	Pilka, grafitinė, raudona
Pakuotė	Skardinė 1 litras